




RELATÓRIO		RL-INSP-ZBBA-012	Sequencial: 12
Cliente: CICAP		FOLHA 01 de 01	
TÍTULO		Data:	
Ensaio de Carbonatação		13/09/2022	
VP1 Complementar ao data book DT-ZBB-PPZ001		Local: Fábrika polimento	

INFORMAÇÕES




Químico	Fenolftaleína lote:1907233480
Marca	Êxodo
Diluição	1%
Solução	Étilica 50%
Tempo de reação	30 minutos
Área ensaiada	Viga polimento

Observações preliminares

Foi retirado pó de concreto da viga, próximo ao ponto onde existia a não confirmada fissura. Concreto não carbonatado. Amostra de 0.5 cm de profundidade. Não foi feita coleta mais profunda para evitar ferir a peça.

Registro Fotográfico do Ensaio



Assinaturas:

<i>Controle da Qualidade:</i> Alexandre B. Amorim Ströbel Auditor Líder da Qualidade (BVQI Bureau Veritas Quality International)	<i>Responsável Técnico:</i>	<i>Cliente:</i>
Data:	Data:	Data: